

12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
19. Mai 2005 (19.05.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/045979 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01M 8/12

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2004/002443

(22) Internationales Anmeldedatum:
4. November 2004 (04.11.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
103 51 955.6 7. November 2003 (07.11.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH
[DE/DE]; Wilhelm-Johnen-Strasse, 52425 Jülich (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BUCHKREMER,
Hans, Peter [DE/DE]; Im Mühlenkamp 31, 52525 Heins-
berg (DE). TIETZ, Frank [DE/DE]; Dr.-Weyer-Strasse
18, 52428 Jülich (DE). MAL, Andreas [DE/DE]; Gleueler
Strasse 253, 50935 Köln (DE). STÖVER, Detlev
[DE/DE]; Taubenforst 9, 52382 Niederzier (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: FORSCHUNGSZENTRUM
JÜLICH GMBH; Fachbereich Patente, 52425 Jülich
(DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL,
PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu ver-
öffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: CATHODE MATERIAL FOR A HIGH-TEMPERATURE FUEL CELL (SOFC) AND A CATHODE THAT CAN BE
PRODUCED THEREFROM

(54) Bezeichnung: KATHODENWERKSTOFF FÜR EINE HOCHTEMPERATUR-BRENNSTOFFZELLE (SOFC), SOWIE EINE
DARAUS HERSTELLBARE KATHODE

(57) Abstract: The invention relates to a cathode material, particularly for use in a high-temperature fuel cell, comprising substo-
ichiometric $\text{Ln}_{1-x}\text{M}_x\text{Fe}_{1-y}\text{C}_y\text{O}_{3-\delta}$, with $0.02 \leq x \leq 0.05$, $0.1 \leq y \leq 0.6$, $0.1 \leq z \leq 0.3$, $0 \leq \delta \leq 0.25$ and with Ln = lanthanides, M
= strontium or calcium and C = cobalt or copper. By using a particular production method, in which this cathode material having
a specified grain size is used, and in which a (Ce, Gd) $\text{O}_{2-\delta}$ -intermediate layer is advantageously formed between the cathode and
electrolyte, a cathode is obtained that, when used in a high-temperature fuel cell, can achieve a power greater than 1 W/cm² already
at 750 °C and a cell voltage of 0.7 V.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Kathodenwerkstoff, insbesondere für den Einsatz in einer Hochtemperatur-
Brennstoffzelle, umfassend unterstöchiometrisches $\text{Ln}_{1-x}\text{M}_x\text{Fe}_{1-y}\text{C}_y\text{O}_{3-\delta}$, mit $0.02 \leq x \leq 0.05$, $0.1 \leq y \leq 0.6$, $0.1 \leq z \leq 0.3$, $0 \leq \delta \leq 0.25$
und mit Ln = Lanthanide, M = Strontium oder Kalzium und C = Kobalt oder Kupfer. Durch ein besonderes Herstellungsverfahren,
bei dem dieser Kathodenwerkstoff mit einer bestimmten Korngrösse eingesetzt wird, und bei dem vorteilhaft zwischen Kathode und
Elektrolyt eine (Ce, Gd) $\text{O}_{2-\delta}$ -Zwischenschicht gebildet wird, wird eine Kathode erhalten, die im Einsatz in einem Hochtemperatur-
Brennstoffzelle schon bei 750 °C und einer Zellspannung von 0,7 V eine Leistung von mehr als 1 W/cm² erzielen kann.

WO 2005/045979 A2